

DERSOL 330

Peinture de sol époxy en phase solvant
Intérieur

Édition : sept-14

Référence : 330 ---- --

PRÉSENTATION :

Revêtement bi-composant à base de résines époxydiques en phase solvant pour la protection des sols industriels intérieurs soumis à des trafics intenses.

Conditionnement :

Brillant: kits de 5kg (4+1) ou 25kg (20+5)

Satin: kits de 6kg (5+1) ou 24kg (20+4)

Teinte(s) : RAL/AFNOR et toutes teintes normalisées.

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6b

PRINCIPALES QUALITÉS :

Excellente adhérence sur sols convenablement préparés.

Excellente résistance à l'abrasion, dureté exceptionnelle.

Bonne résistance aux huiles, graisses, et produits chimiques.

SYSTEME RECOMMANDE :

Système 1 couche de Rumcoat Primaire 285. et 2 couches de DERSOL 330.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Protection des sols et des chapes de ciment en intérieur : parkings, escaliers, chaufferies, halls de circulation, ateliers, entrepôts.

NE PAS UTILISER :

Sur supports humides.

En extérieur.

Ne pas appliquer par température < 8°C et hygrométrie > 65 %.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Extrait sec en poids	Point Eclair
CA 4 / 80"	1.20	51%	63%	< 21°C

Conservation : 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.

Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 5 à 6 m²/Kg.

Consommation : 170 à 200g/m²

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 75µm

Aspect : satin ou brillant

ATMOSPHERE OU MILIEU:


Intérieur	oui	Trafic léger à moyen	oui
Extérieur	non	Trafic moyen à intense	oui
Travaux neufs	oui	Trafic industriel lourd	oui
Maintenance	oui	Agressions chimiques (bases, acides)	oui



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07



DERSOL 330

Peinture de sol époxy en phase solvant
Intérieur

Référence : 330 ---- --

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1)

Dépoussiérage.

Elimination des anciens revêtements non adhérents ou sensibles aux solvants (grenailage, décapage).

* Dégraissage : DERCLEAN 1

* Dérochage : DERCLEAN 2

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bi-composant.

Rapport de mélange base + durcisseur

Brillant

Base : 330 ---- 80 En poids
Durc. : 330 8330 00 4 / 1

Satin

Base : 330 ---- 30 En poids
Durc. : 330 8330 41 5 / 1

Maturation avant application : 15mn

Durée d'utilisation : < 8 heures

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

5 ou 6kg : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.

25 ou 24kg : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
502 0001 00	20%	30%	15% à 20%

NB: Il est impératif de diluer le produit avant application pour éliminer tout risque de micro-bullage

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

1 couche sur support lisse.

Hors poussière	Sec	Circulable	Recouvrable
1 heure	4 heures	48 heures	Mini. 24 heures
			Maxi. 72 heures

Applicable sur :

Primaires : RUMCOAT 285

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94
Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07