

Finition polyuréthane acrylique bicomposant, aspect mat ou Demi-brillant, réticulant avec un isocyanate aliphatique.

● **DESTINATION :**

Tous matériels pour lesquels on demande une bonne protection et un aspect structuré atténuant les irrégularités du support.

● **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Ne pas appliquer sur supports gras, contaminés, rouillés, humides, condensants, ou gelés.

● **ATMOSPHERE ET MILIEU :**

	OUI	NON		OUI	NON
Intérieur	X		Rural	X	
Extérieur	X		Urbain	X	
Travaux neufs	X		Industriel	X	
Maintenance	X		Maritime	X	

● **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT (20°C. 65 % Humidité Relative)**

■ **Couleur(s) :**

Teintes normalisées. Teintes RAL et teintes AFNOR

■ **Consistance du produit: \***

Thixotrope

■ **Point éclair (base) :**

< 21 °C

■ **Diluant(s) d'application :**

505 0340 00 Diluant lourd

505 0341 00 Diluant rapide

505 0346 00 Diluant standard

■ **Aspect du film sec :**

Satiné ou brillant

■ **Masse volumique - C.O.V. : \***

1,23 gr / cm<sup>3</sup> -COV base: 380 gr/litre - durc : 260 gr/litre

■ **Extrait sec. \***

En volume: 55%

En poids: 63%

■ **Proportion de mélange base + durcisseur :**

	BASE	DURC THIX : 506 8227 00 (2)	DURC standard : 506 8005 00
EN POIDS :	4	0,5	1
EN VOLUME :	3	0,5	1

■ **Maturation avant emploi :**

15 minutes

■ **Durée d'utilisation du mélange B + D :**

4 heures

● **MISE EN ŒUVRE :**

■ **Traitement de surfaces préalable :**

DER 1-Nettoyage chimique. DER 3-Décapage chimique.

DER 2-Nettoyage au solvant. DER 4-Grenaillage.

■ **Application :**

		DILUTION
Brosse :		Retouches uniquement
Rouleau :		Déconseillé
Trempé :		non concerné
Pistolet :	Pneumatique :	0 / 5%
	Airless :	0 / 5%
	Électrostatique :	non concerné

● **CONDITIONNEMENT :**

Base: 4 / 16 ou 20 kg - Durc: 506 8005 00 : 1 / 4 / 5 kg  
ou 25 litres vanne - Durcisseur 506 8227 00 : 2 kg

● **CLASSIFICATION AFNOR ( NFT 36 005 )**

■ Famille : 1

■ Classe : 6 a

■ **Rendement théorique par couche à 100 % de transfert :**

9 m<sup>2</sup> / kg soit 11 m<sup>2</sup> / litre

■ **Épaisseur du film sec / couche recommandée : \***

50 micromètres soit en humide 90 micromètres.

■ **Séchage :**

Hors poussière : 30 minutes

Sec au Toucher : 6 / 8 heures

Dur à cœur : 24 heures

Étuvage : 20 min à 85 °C après 15 minutes de desolvatation.

■ **Applicable sur :**

Primaires : 135 - 333 - 340 P - 351 - 353 - 354 - 355

■ **Recouvrable par :**

Lui même

■ **Délai de recouvrement :**

Minimum : 8 heures

Maximum : 48 heures sinon poçage.

■ **Précautions d'application :**

La température du support doit être supérieure de 3 °C à celle du point de rosée et inférieure à 30 °C.

■ **Conservation :**

2 ans en emballage hermétique d'origine (température >5°C et <30°C).

■ **Date de mise à jour : 1-avr-16**

Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.