

# DERAXIAL

Peinture de marquage routier  
Intérieur / Extérieur

Référence : 392 ---- --

Édition : sept-14

## PRÉSENTATION :

Peinture de signalisation à base de copolymères acryliques en solution dans des solvants à évaporation rapide et de pigments et charges sélectionnées en fonction de leur résistance à l'abrasion.

Conditionnement : 5 kg - 20 kg

Teinte(s) : standard (Blanc - Rouge trafic - Jaune trafic - Bleu - Noir) et toutes teintes Ral ou normalisées

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille 7 - classe b1

## PRINCIPALES QUALITÉS :

Excellent pouvoir couvrant et garnissant.  
Application facile en une seule couche.  
Séchage accéléré permettant une mise en service très rapide.  
Existe également dans la qualité anti-dérapante.

## UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Traçage bandes routières sur revêtements hydrocarbonés, ciment, béton, bordure de trottoir, aéroport, passage piéton, parkings, ateliers.

## NE PAS UTILISER :

Sur supports humides.  
En plein soleil et sur un support surchauffé.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Extrait sec en poids	Point Eclair
CA / 130'	1.350	47%	64%	< 21°C

Conservation : 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23°C - Humidité 65 %.  
Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 4m<sup>2</sup>/kg  
Consommation : 250g/m<sup>2</sup>  
Épaisseur du film sec / couche recommandée : 300µ  
Aspect : mat


## ATMOSPHERE OU MILIEU:

Intérieur	oui	Trafic léger à moyen	oui
Extérieur	oui	Trafic moyen à intense	oui
Travaux neufs	oui	Trafic industriel lourd	oui
Maintenance	oui	Agressions chimiques (bases, acides)	non



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94  
Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07



# DERAXIAL

Peinture de marquage routier  
Intérieur / Extérieur

Référence : 392 ---- --

## PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1)

Dépoussiérage.

Support sec.

## PRÉPARATION DU PRODUIT :

Monocomposant.

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

5 kg : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.

20 kg : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

## DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Pinceau
501 0009 00	30%	10% à 15%	Ne pas diluer.

**NB:** dans le cas d'une application au pneumatique ou à l'airless, prévoir un taux de surconsommation de 20 à 40%

## SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

1 couche sur support lisse.

Hors poussière	Sec au toucher	Circulable	Desolvatation
5 minutes	15 minutes	40 minutes	2 à 3 minutes

## MISE EN GARDE:

Une légère détrempe des bitumes trop maigres est rarement mais néanmoins parfois observée dans les secondes qui suivent l'application et des ombres noires apparaissent à la surface.

Il suffit de repasser un peu de produit après 10mn de séchage sur ces traces pour les masquer définitivement.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94  
Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07